

---

## **Damival® U602 (40) White/H901 Blue (13682AW 40/13481 BB00)**

Damival® U602 (40) White/H901 Blue ist ein sehr flexibles, blaues 2-Komponenten Vergußharz auf Basis Polyurethan.

---

### **Eigenschaften**

Damival® U602 (40) White / H901 Blue dient als Alternative zu Silikon- und Epoxidharzen zum Verguss und der Beschichtung elektronischer Baugruppen und ist eine selbst-nivellierende Vergussmasse für Batterien. Das bei Raumtemperatur härtende 2 K-Polyurethan-Harz Damival® U602 (40) White / H901 Blue zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Einsetzbar und flexibel auch bei tiefen Temperaturen von -60 °C
- Für Bahnanwendungen: EN45545-2HL3
- Flammwidrig UL94-V0
- Härter ist MDI-frei und frei von CMR-Substanzen
- Thermische Resistenz bis 150 °C
- Hohe thermische Leitfähigkeit

Die Eigenschaften sind abhängig vom erreichten Härungsgrad des Formstoffes.

---

### **Anwendung**

Damival® U602 (40) White / H901 Blue ist ein Vergußharz mit einem breiten Einsatzspektrum in der Elektrotechnik aber auch Elektronik. Seine Weichheit dient dem Schutz empfindlicher Bauelemente, wie z. B. Sensoren.

---

### **Standards**

- ELV 2000/53/CE Bestimmungen
- Halogenfrei gemäß IEC 61249-2-21 u. IPC 4101B
- Wärmeklasse B (130 °C)
- UL 94-V0

---

### **Lieferformen**

Das Harz wird in 25 kg oder 250 kg Einweggebinden geliefert.

Der Härter wird in 5 kg oder 20 kg Einweggebinden geliefert.

---

### **Lagerung**

Die Lagerung sollte an einem kühlen, trockenen Ort erfolgen. Die Haltbarkeit des Harzes beträgt 12 Monate bei max. 25 °C, die kurzzeitig überschritten werden darf. Bei Lagerung über 25 °C kommt es zu verstärkter Sedimentation.

---

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese Produktinformation dient nicht als Spezifikation und stellt keine Beschaffensvereinbarung/ Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinne dar. Die angegebenen Daten sind typische Werte, Abweichungen sind aus produktions- als auch anwendungstechnischen Gründen nicht auszuschließen. Diese sind an Fachleute gerichtet, die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine günstigen Ergebnisse und übernehmen keine Verpflichtung oder Haftung für die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden. Detailliertere Informationen sind auf Anfrage jederzeit erhältlich. Stoffliche und toxische Eigenschaften sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.  
Stand 04/24

Damisol® und Damival® sind eingetragene Marken der Fa. John C. Dolph Company (Dolphs)



---

## Härtung

Die Härtung erfolgt bei Raumtemperatur oder beschleunigt bei erhöhter Temperatur.

---

## Verarbeitung

Da die im Damival® U602 (40) White / H901 Blue enthaltenen Füllstoffe bei längerer Lagerung einen Bodensatz bilden können, ist das Harz vor der Entnahme aus dem Liefergebilde gut aufzurühren, möglichst ohne dabei Luft(blasen) mit einzurühren. In jedem Falle sollte das Harz anschließend zur Entlüftung noch etwa zwei Stunden bei Raumtemperatur stehen lassen. Durch Erwärmen des Harzes auf ca. 60 °C kann die für eine gute Entlüftung erforderliche Zeit erheblich verkürzt werden; auch das Evakuieren bei etwa 20 mbar führt zum gleichen Ziel. Falls das Gießharz schnell verbraucht wird, darf man den Härter in das noch warme Harz einrühren. Im anderen Fall muss das Abkühlen auf Raumtemperatur abgewartet werden, damit die Topfzeit nicht zu sehr verkürzt wird. Harz, Härter und angesetzte Gemische sind vor Feuchtigkeit und Frost zu schützen! Die Temperatur im Arbeitsraum soll 18 °C nicht unterschreiten.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Oberfläche der mit dem Gießharz zu behandelnden Werkstücke trocken ist. Ein sich bildender Feuchtigkeitsniederschlag ist daher durch geringes Erwärmen der Teile (z.B. eine Stunde bei ca. 50 °C) restlos zu beseitigen, da sonst das Harz beim Härten Blasen bildet.

Dem entlüfteten Harz wird der Härter in dem vorgeschriebenen Mischungsverhältnis zugefügt. Unter vorsichtigem Rühren (Luftblasen vermeiden) ist das Gemisch vollständig zu homogenisieren.

Damival® U602 (40) White / H901 Blue ist auf allen gängigen Misch- und Dosieranlagen ohne oder mit Vakuum verarbeitbar.

Mischungsverhältnis:

100:9 Gew.-%

100:13 Vol.-%

Durch die Mischung mit blauem Härter kann die Mischqualität gut beobachtet werden.

Mechanisch	Einheit	Bedingung	Werte	Prüfmethode
Shore-A-Härte		nach 2 Monaten	46	ISO 868
Bruchdehnung	%		53	ISO 527
Wasseraufnahme	%	24h, 25 °C	0,3	ISO 62

Thermisch	Einheit	Bedingung	Werte	Prüfmethode
Glasübergangstemperatur	°C		-60	TMA
Linearer Ausdehnungskoeffizient	µm/m/°C		146	TMA
Wärmeleitfähigkeit	W/mK		0,95	DIN EN-821-2 / ASTM D-7984
Wärmeschockwiderstand	°C		-60/+150	

Elektrisch	Einheit	Werte	Prüfmethode
Durchschlagsfestigkeit	kV/mm	20	IEC 60243-1
Durchgangswiderstand Spezifisch bei 23 °C	Ω*cm	8 x 10 <sup>10</sup>	IEC 60093
Dielektrizitätskonstante &epsilon; bei 50 Hz, 23 °C		6	IEC 60250

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese Produktinformation dient nicht als Spezifikation und stellt keine Beschaffenheitsvereinbarung/ Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinne dar. Die angegebenen Daten sind typische Werte, Abweichungen sind aus produktions- als auch anwendungstechnischen Gründen nicht auszuschließen. Diese sind an Fachleute gerichtet, die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine günstigen Ergebnisse und übernehmen keine Verpflichtung oder Haftung für die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden. Detailliertere Informationen sind auf Anfrage jederzeit erhältlich. Stoffliche und toxische Eigenschaften sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.  
 Stand 04/24

Damisol® und Damival® sind eingetragene Marken der Fa. John C. Dolph Company (Dolphs)



Flüssigphase	Einheit	Bedingung	Werte Komponente A	Werte Komponente B	Werte Mischung	Prüfmethode
Mischungsverhältnis	Gew-%	Gewichts-%			100:9	
Viskosität	mPas	25 °C	7.000-11.000	250-350	5.000	Brookfield ISO 2555
Viskosität	mPas	60 °C			1.000	Brookfield ISO 2555
Dichte der Mischung	g/cm³	23 °C	1,63	1,10	1,58	
Gelzeit bei 25 °C	min	300 g			40	TECAM
Topfzeit	min	RT auf 60 °C steigend			10,5	

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese Produktinformation dient nicht als Spezifikation und stellt keine Beschaffensvereinbarung/ Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinne dar. Die angegebenen Daten sind typische Werte, Abweichungen sind aus produktions- als auch anwendungstechnischen Gründen nicht auszuschließen. Diese sind an Fachleute gerichtet, die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine günstigen Ergebnisse und übernehmen keine Verpflichtung oder Haftung für die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden. Detailliertere Informationen sind auf Anfrage jederzeit erhältlich. Stoffliche und toxische Eigenschaften sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.  
 Stand 04/24

Damisol® und Damival® sind eingetragene Marken der Fa. John C. Dolph Company (Dolphs)

