

---

## SynKraft® VSP H2

Dieser Verbundpressspan ist eine reißfeste, flexible 2-Schichtisolation bestehend aus einer Polyesterfolie mit einseitiger Edelpressspan-Auflage.

---

### Eigenschaften

Er besitzt eine gute Aufnahmefähigkeit für Tränkmittel, wodurch eine ausgezeichnete Verbindung aller Wicklungskomponenten nach dem Imprägnieren erreicht wird. Die Polyesterfolie verbessert die elektrischen und mechanischen Eigenschaften der Pressspanauflage im Verbund, insbesondere die Reißfestigkeit und bietet gute Gleiteigenschaften beim automatischen Wicklungseinzug.

Andererseits wird die Polyesterfolie durch die Pressspanauflage zum Blechpaket hin beim Verarbeiten geschützt.

---

### Anwendung

Der Verbundpressspan kommt als sehr wirtschaftliche Nutisolation und Nutverschluss in Statoren und Rotoren, speziell von Kleinmotoren sowie verbreitet als Lagenisolation und Deckisolation in Kleintransformatoren zum Einsatz.

---

### Standards

- Isolierstoff der Klasse B (130 °C)
- Isolation nach IEC 60626
- Prüfnorm IEC 60641-2
- Probenvorbereitung gemäß Normklima 23/50

---

### Lieferformen

#### Gesamtdicke in µm:

100, 130, 180, 230, 280, 330, 380

#### SynKraft® VSP H2 ist lieferbar:

- in Bändern ab 6 mm Breite (stärkenabhängig)
- in Rollen ca. 630 mm oder 1.260 mm.
- in Formaten ca. 630 mm x 800 mm oder ca. 800 mm x 1.260 mm

#### Fiederung:

- Tiefe ca. 1 - 12 mm, Abstand ca. 1 - 10 mm
- ab 10 mm bis 240 mm Breite und 0,20 mm Stärke

---

## Basis

PET-Folie + einseitige Edelpressspan-Auflage

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese Produktinformation dient nicht als Spezifikation und stellt keine Beschaffensvereinbarung/ Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinne dar. Die angegebenen Daten sind typische Werte, Abweichungen sind aus produktions- als auch anwendungstechnischen Gründen nicht auszuschließen. Diese sind an Fachleute gerichtet, die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine günstigen Ergebnisse und übernehmen keine Verpflichtung oder Haftung für die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden. Detailliertere Informationen sind auf Anfrage jederzeit erhältlich. Stoffliche und toxische Eigenschaften sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.  
Stand 10/18

SynKraft® ist eine eingetragene Marke von SynFlex.



Mechanisch	Einheit						
Gesamtdicke	mm	0,10	0,13	0,18	0,20	0,23	0,28
Nennstärke der Folie	µm	23	23	23	23	23	23
Flächengewicht	g/m <sup>2</sup>	115	165	215	250	290	350
Dehnung längs	%	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Dehnung quer	%	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Zugfestigkeit längs	N/10 mm	90	100	150	180	190	220
Zugfestigkeit quer	N/10 mm	60	70	100	120	130	140

Mechanisch	Einheit		
Gesamtdicke	mm	0,33	0,38
Nennstärke der Folie	µm	23	23
Flächengewicht	g/m <sup>2</sup>	430	470
Dehnung längs	%	2,5	2,5
Dehnung quer	%	7,5	7,5
Zugfestigkeit längs	N/10 mm	270	300
Zugfestigkeit quer	N/10 mm	180	200

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese Produktinformation dient nicht als Spezifikation und stellt keine Beschaffenheitsvereinbarung/ Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinne dar. Die angegebenen Daten sind typische Werte, Abweichungen sind aus produktions- als auch anwendungstechnischen Gründen nicht auszuschließen. Diese sind an Fachleute gerichtet, die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine günstigen Ergebnisse und übernehmen keine Verpflichtung oder Haftung für die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden. Detailliertere Informationen sind auf Anfrage jederzeit erhältlich. Stoffliche und toxische Eigenschaften sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.  
Stand 10/18

SynKraft® ist eine eingetragene Marke von SynFlex.



Elektrisch	Einheit						
Gesamtdicke	mm	0,10	0,13	0,18	0,20	0,23	0,28
Durchschlagspannung	kV	7	7	7	8	8	8

Elektrisch	Einheit		
Gesamtdicke	mm	0,33	0,38
Durchschlagspannung	kV	9	9

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese Produktinformation dient nicht als Spezifikation und stellt keine Beschaffensvereinbarung/ Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinne dar. Die angegebenen Daten sind typische Werte, Abweichungen sind aus produktions- als auch anwendungstechnischen Gründen nicht auszuschließen. Diese sind an Fachleute gerichtet, die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine günstigen Ergebnisse und übernehmen keine Verpflichtung oder Haftung für die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden. Detailliertere Informationen sind auf Anfrage jederzeit erhältlich. Stoffliche und toxische Eigenschaften sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.  
Stand 10/18

SynKraft® ist eine eingetragene Marke von SynFlex.

